



AG0/4-500 Zand



AG0/4-500 Zand

Behoord al meer dan 50 jaar tot het lichtste zandsoort in Nederland. Dit zand wordt gemaakt van Boomse klei wat geëxpandeerd wordt op ca. 1100 °C. Door de specifieke eigenschappen wordt Argex zand in de meeste projecten goedgekeurd door de exploitanten en beheerders van kabels en leidingen.



Staat voor Argex Gebroken **0 tot 4 mm** met een productie gewicht van **500kg/m³**



Kabels en leidingen stroken
Riolsleufaanvulling,
Lichtgewicht fundering,
Grondverbetering,
Lichtgewicht ophog-
materiaal.
Sportvelden. Filtermateriaal
Dempen van sloten
Ophoging onder stoepen.
Zandvervanging.

Eigenschappen:

Los gestort droog 500kg/m³
Nat verdicht 900-1000kg/m³
Onderwater ca. 300kg/m³
Wrijvingshoek ϕ 44°

Certificaten/Normering

BBK CE
NEN-EN15732

