



AG4/8-370



AG4/8-370

Heeft als grondstof

Boomse klei dat wordt verhit op ca. 1100 °C.

In dit proces expandeert de klei tot lichtgewicht, inerte kleikorrels.

In geval van AG4/8-370 worden deze gebroken en afgezeefd voor een constante kwaliteit.



Staat voor Argex

Gebroken 4 tot 8 mm met een productie

gewicht van

370kg/m³



Toepassingen:

Riolsleufaanvulling

Lichtgewicht fundering

Grondverbetering

Lichtgewicht ophogingen

Lichtgewicht aanvullingen

Substraten Sportvelden

drainage-filter materiaal

Eigenschappen:

Losgestort droog 370kg/m³

Nat verdicht 750-800kg/m³

Onderwater ca. 110kg/m³

φ 42-45°

Certificaten/Normering

BBK CE

NEN EN15732

